



Nytt
Produkt

Easyflex/Elastopaz

Vannbasert Bitumen smøremembran som skaper et tykt, tettende lag i ett strøk.

Easyflex/Elastopaz er en tyktflytende en-komponent bitumen polymer membran laget for mange bruksområder. Den har et utmerket vedheft , og tørker til en sterk, svart, sømløs og fleksibel radon- og vanntett membran.

Bruksområder

- Radon- og vanntett membran for strukturer under bakkeplan
- Radon- og vanntett membran for kjellere, krypkjellere og underetasjer
- Radon- og vanntett membran for våtrom
- Beskyttelse mot trykk/press av underjordiske betongelementer
- Radon- og vanntett membran for balkonger og dekket tak.

Fordeler og muligheter

Tykt radon- og vanntett lag i ett strøk | 100 % radon- og vanntett | Høy påføringshastighet | Miljøvennlig | Meget sterk og elastisk | Enkel å påføre | Meget god vedheft | Samme kvalitet for ulike bruksområder



Generell instruksjon for all påføring:

1. Easyflex/Elastopaz kan påføres med stempelsprøye (uten luft) eller murskje.
2. Alle overflater som skal påføres Easyflex/Elastopaz må være hele og stabile med en jevn overflate, samt være rengjort for olje, grus og støv etc.
3. Porøse overflater må primes med en vannbasert primer – Paz Primer, oppløst i vann 1:1, med en mengde på 250-300 gr/m².
4. La det tørke i 2 - 4 timer
5. Ny betong kan gjøres vanntett 48 timer etter ferdigstilling av avstøpning.

A. Vanntetting av vegger: Lag en tykk påføring i ett strøk

1. Påføres med stempelsprøye (uten luft) / murskje i et tykt lag i ett strøk med en mengde av 3,0-5,0 kg/m²
2. La tørke i 48 timer
3. Det vanntette laget må tildekkes før masse fylles på. Det gjøres ved å benytte geotekstil eller lignende. Komprimering av massen inntil 2 m fra bygninger bør gjøres med en håndholdt komprimator.

B. Våtrom

1. Påføres med stempelsprøye (uten luft) / murskje i et tykt lag i ett strøk med en mengde på 3,0-5,0 kg/m²
2. La tørke i ca. 3-5 dager

Description	Property	Standard
Appearance	Brown paste (dries to black membrane)	
Specific gravity	1.0	
Solid content	65% +/- 2% (wt)	
Coverage	5.2-8.6 gal/100 sq.ft (3.0-5.0 kg/m ²)	
Dry film thickness	80-140 mils (2.0-3.5 mm)	
Flashpoint	Non flammable	
Application temperature:	41°F -104°F (+5°C to 40°C)	
Heat stability	194°F (>90°C)	ASTM D 2939
Cold flexibility	<19 °F (<-7°C)	ASTM D 522
Tensile Strength	> 71 psi (> 0.5 MPa)	ASTM D 412
Elongation at break	> 170%	ASTM D 412
Resistance to water pressure	>7.3 psi, 24 hr (> 0.5 atm, 24 hr)	DIN 52123
Resistance to water	Passed	ASTM D2939





Vedlikehold av utstyr

Utstyret rengjøres med såpevann.
Dersom materialet allerede har tørket, rengjøres det med parafin eller white spirit.

Forpakninger

Easyflex/Elastopaz leveres i følgende forpakninger:

- 180 kg trommel
- 18 kg spann
- 4,5 kg spann

Lagring

- Lagres under tak beskyttet mot direkte sollys og beskyttet fra ekstreme temperaturer
- I tropiske strøk må produktet lagres i air-condition I kalde strøk må produktet lagres ved temperatur over 10°C
- Unngå frost

MERK: Om de anbefalte langringsforhold ikke overholdes, kan det resultere i skade på eller forringelse av produkt eller forpakning.

Kontakt PazkarNor for veiledning

For detaljerte sikkerhets-instruksjoner vennligst se PazkarNor's notat om sikkerhet (MSDS).

Garanti

Pazkar's produkter er produsert etter strenge standarder for kvalitet. Pazkar gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne publikasjonen og forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjoner og produktbeskrivelser når som helst uten varsel. Brukere skal alltid forholde seg til den nyeste utgaven av det lokale produktets data publisering for det aktuelle produkt. Brukeren av produktet må teste produktets egnethet for bestemt formål på grunn av forskjeller i materialer, underlag og lokale forhold. Pazkar påtar seg intet ansvar, og fraskriver seg uttrykt eller underforstått garanti, knyttet til sine produkter inkludert men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og heller ikke noe erstatningsansvar for eventuelle juridiske forhold. Alle ordrer aksepteres underlagt vår nåværende fortegnelse, vilkår og vilkår for salg og levering.

