



# POLYPAZ 3/250 SP

**Polypaz 3/250 SP** er en elastomer Bitumen-polymer (SBS) vanntettende membran forsterket med ikke-vevet spunbond polyesterstoff.

Membranen er belagt med sand på oversiden og har en selvklebende omlegg på undersiden og på ytterkanten.

## Produktanvendelse

- Vanntetting av broer og veier (anvendt over betongflater). Eignet for påføring over varm elastomer bitumen, asfalt og betong.
- Fungerer som en forsterkende membran på eksisterende skadet vei før man legger et nytt lag, for å forsinke reflekterende sprekker på nytt asfalt lag. Hindrer vanninntrengning til fundamentet og forsterker veien.
- Vanntetting over- og underjordiske parkeringsplasser før legging av asfalt (minimum 4 cm tykkelse).

## Fordeler og muligheter

Høy kapasitet pr. arbeidsdag | Krever minimal oppvarming | Fullt vedheft til overflaten | Motstandsdyktig til komprimering av varm asfalt |

## Instruksjoner for bruk

### Klargjøring av overflaten

1. Overflaten som skal tettes må være ren og fri for støv, løse deler, oljer og ethvert materiale som kan svekke vedheft.
2. Ikke påfør herdings-forbindelse på betong beregnet for vanntetting.
3. På betongflater anbefales det å påføre to lag med **Epoxy primer XL-100** fortynnet med 30% vann fra springen i en mengde av 350 gr/m<sup>2</sup> avhengig av overflatens tilstand.  
Primeren må være helt tørr før påføring av membranen, spesielt når det er fare for blærer (ny betong).  
På asfalt-flater er det mulig å anvende et lag primer (**Emulbit MS-10** fra Pazkar Nor), om nødvendig.

### Påføring

1. Påfør membran til overflaten mens du fjerner selvklebende omlegg.  
Ha en overlapping på ca 10 cm mellom membraner.
2. Temperaturen bør være > 5 ° C.

## Tekniske Spesifikasjoner

Properties	Test Method	Specifications	Tolerances
Thickness, mm	EN 1849-1	3	+/- 0.3
Tensile strength, LD/TD , N/5cm	EN 12311-1	700/700	-10%
Elongation , LD/TD , %	EN 12311-1	35/35	-5 absolute
Cold Flexibility, °C	EN 1109	-20	
Heat stability, °C	EN 1110	110	

### Forpakning

Forpakning  
30 ruller på trepall

### Lagring

- Rullene bør transporteres og lagres i oppreist stilling.
- Skyggelagte og luftige miljø anbefales.
- Ikke plasser en pall over den andre.

### Garanti

Pazkar's produkter er produsert etter strenge standarder for kvalitet.

Pazkar gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne publikasjonen og forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjoner og produktbeskrivelser når som helst uten varsel. Brukere skal alltid forholde seg til den nyeste utgaven av det lokale produktets data publisering for det aktuelle produkt. Brukeren av produktet må teste produktets egnethet for bestemt formål på grunn av forskjeller i materialer, underlag og lokale forhold. Pazkar påtar seg intet ansvar, og fraskriver seg uttrykt eller underforstått garanti, knyttet til sine produkter inkludert men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og heller ikke noe erstatningsansvar for eventuelle juridiske forhold.

Alle ordrer aksepteres underlagt vår nåværende fortegnelse, vilkår og vilkår for salg og levering.

### MERK:

Om de anbefalte langringsforhold ikke overholdes, kan det resultere i skade på eller forringelse av produkt eller forpakning. Kontakt Pazkar Nor for veiledning.

For detaljerte sikkerhets-instruksjoner vennligst se Pazkar Nor's notat om sikkerhet (MSDS).

