



POLYPAZ

Elastomere bitumen-polymer (SBS) vanntettende membraner

Polypaz er et ikke-vevd forsterkende spunbond polyesterstoff, produsert i en tykkelse på 3 - 5 mm.

Tilgjengelig overflatefinish :

1. Mineral skifer granulat-lag – selv-beskyttelse mot UV stråling.
2. Silica sandlag - for underjordiske og uekspnerte bruksområder.

Produktanvendelse

Polypaz anbefales for følgende bruksområder:

- Tetting av flate og skrå tak, støpt armert betong, prefabrikkerte betong- plater, metaltak og parkeringsplasser.
- Membranen kan brukes under tung trykk fra grus, asfalt betongstein, eller betong.
- Tetting av fundament , vanntetting av tunneler og underjordiske strukturer.
- Polypaz RT med rot-bekjempelse bør brukes for tetting av strukturer som kan bli utsatt for inntrengning av røtter.

Instruksjoner for bruk

1. Membranen kan brukes på ulike underlag (prefabrikerte betong-plater etc.)
2. Membranen bør anvendes på en glatt og ren overflate.
3. Membranen påføres på en primet overflate, med Pazkar Nor's **GS 747 primer**, med et minimum kvantum av 250 g/m².
4. Polyplaz bør være helt sveiset til primet overflate, med varmluft eller åpen flamme.
5. For spesielle underlag, kontakt Pazkar Nor eller salgsagent.

MERK: Vi anbefaler at verktøyet rengjøres med white spirit.

Tekniske Spesifikasjoner

Type of Membrane	SBS
Nominal Thickness in, mm (mils)	3 / 4 / 5 (120 / 160 / 200)
Upper Surface	sand/ mineral
Tensile strength, LD/TD, min. N/5cm (lbf/in)	800/600 (90/67)
Elongation at break , LD/TD , %, min.	35/35
Cold Flexibility, °C, (°F)	< -20 (< -4)
Heat stability, °C, (°F)	> 110 (>230)
Tear resistance, N , min. (lbf/ft)	130 (96)

Merking av ruller

Pazkar Nor's membraner kan lett identifiseres gjennom følgende merker:

- Øvre label - Står for membranens navn og polymer type (APP / SBS) og membranens tykkelse (3 mm / 4 mm / 5 mm)
- Nedre label - Står for polyestervekt (g/m²).

Forpakning

Tykkelse mm	Størrelse rull m
3	1x10
4	1x10
5	1x75

Lagring

- Rullene bør transporteres og lagres i oppreist stilling.
- Skyggelagte og luftige miljø anbefales.
- Ikke plasser en pall over den andre

MERK:

Om de anbefalte langringsforhold ikke overholdes, kan det resultere i skade på eller forringelse av produkt eller forpakning. Kontakt Pazkar Nor for veiledning.

For detaljerte sikkerhets-instruksjoner vennligst se Pazkar Nor's notat om sikkerhet (MSDS).

Ansvarsfraskrivelse

Pazkar's produkter er produsert etter strenge standarder for kvalitet. Intet ansvar kan aksepteres for opplysningene gitt i dette pakningsvedlegget selv om det er publisert i god tro og antas å være korrekt, må brukeren teste materialet for sin spesifikke påføring. Pazkar Ltd. forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forutgående varsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring.

