



MASTER WALL

Vanntettende pasta for påføring under veggfliser i våtrom og på kjøkkenvegger.

Master Wall er en nyskapende, vannbasert våtromsmørning som kombinerer avanserte polymerer motstandsdyktige mot vann og vanndamp-gjennomtrenging.

Produktanvendelse

- Master Wall brukes til å tette vegger på våtrom og kjøkken før man legger et lag med keramikk og granitt porselen fliser.
- Utviklet for tetting av grønne gipsvegger, gipsplater, sementplater, betong og tre-vegger.

Fordeler og muligheter

Høyeste grad av tetthet overfor vann og vanndamp | Motstandsdyktig mot sopp, alger og bakteriell forurensning | Meget høy styrke og fleksibilitet | Utmerket til å tette sprekker | Bestandig mot alkaliske miljø | Rask påføring og tørking | Miljøvennlig |

Tekniske Spesifikasjoner

| | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| Color | Top Coat: Greenish | | |
| | Base layer: gray | | |
| Recommended spreading rate | 1.5-2.0 kg/ m ² | | |
| Dry coat thickness | 0.8 mm | | |
| Application Temperature | > 5°C | | |
| Heat resistance | > 120°C | | ASTM D 2939 |
| Tensile strength | >1.6 MPa | | ASTM D 412 |
| Elongation | > 400% | | ASTM D 412 |
| Resistance to water pressure | 0.5 atm, 24 hours | | DIN 52123 |
| Adhesion ability to concrete substrate | Excellent | | ASTM C 794 (peeling test) |
| Adhesion ability of granite porcelain tiles, using a standard cement adhesive | Infrastructure | Adhesion ability MPa | IS 4004, Part 1 Class C2T (pulling test) |
| | Concrete | 1.3 | |
| | Plastered block | 1.2 | |
| | Green gypsum board | 0.25 Adhesion strength is higher than the tensile strength of the substrate | |
| Water vapors penetration | 0.71 m | | IS 1731 |
| Resistance to fungi growth | Resistant | | ASTM G 21 |

Instruksjoner for bruk

Klargjøring av overflaten

- Alle flater der Master Wall skal brukes må være rene og fri for alle løse partikler, støv, støpe-skorper, betong-partikler, olje og eventuelle fremmedlegemer som kan påvirke vedheft.
- Bruk sparkel for å få en glatt vegg, egnet for tynne vedheft ved hjelp av lim angitt for dette formålet.

Primer

- Fortynn Greenish (grønnaktig) Master Wall med vann i forholdet 1:1 og påfør et strøk med ca 250 - 300 g/m², med en rulle, pensel eller spray.
- La det tørke i ca to timer.

Påføring

- Påfør et jevn strøk av Gray (grå) Master Wall i en mengde av 0,75 - 1,0 kg/m².
- Fest tetningstape i hjørnene og rundt utstikk.
- La det tørke i ca to timer.
- Påfør et jevn strøk av Greenish Master Wall i en mengde av 0,75 - 1,0 kg/m².
- Når det er tørt, etter 8 - 12 timer, kan du legge keramiske fliser, med et standard keramikk-lim.

Merk:

- Ikke fortynn Master Wall, med unntak for utarbeidelse av primer. Må ikke tilsettes vann eller andre stoffer.
- Master Wall er ikke beregnet for utendørs bruk og er ikke motstandsdyktig mot vanntrykk.
- Det må ikke anvende Master Wall når temperaturen er lavere enn 5 ° C eller høyere enn 40 ° C.
- Ventilasjon av lukkede rom under og etter påføring anbefales.
- Rengjør verktøyet med vann umiddelbart etter bruk.
- Master Wall er ikke brannfarlig.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Uspiselig.
- Bruk verneutstyr når du bruker dette produktet (passende klær, hansker, briller / ansiktsmaske).
- Vask hendene med såpe og vann umiddelbart etter bruk.





Forpakning

Master Wall leveres i følgende forpakninger:
15 kg og 20 kg spann

Lagring

Lagres på et kjølig, skyggefullt sted.
Må ikke oppbevares i temperatur lavere enn 5 ° C.

MERK:

Om de anbefalte langringsforhold ikke overholdes, kan det resultere i skade på eller forringelse av produkt eller forpakning. Kontakt Pazkar Nor for veiledning.

For detaljerte sikkerhets-instruksjoner vennligst se Pazkar Nor's notat om sikkerhet (MSDS).

Garanti

Pazkar's produkter er produsert etter strenge standarder for kvalitet. Pazkar gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne publikasjonen og forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjoner og produktbeskrivelser når som helst uten varsel. Brukere skal alltid forholde seg til den nyeste utgaven av det lokale produktets data publisering for det aktuelle produkt. Brukeren av produktet må teste produktets egnethet for bestemt formål på grunn av forskjeller i materialer, underlag og lokale forhold. Pazkar påtar seg intet ansvar, og fraskriver seg uttrykt eller underforstått garanti, knyttet til sine produkter inkludert men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og heller ikke noe erstatningsansvar for eventuelle juridiske forhold. Alle ordrer aksepteres underlagt vår nåværende fortegnelse, vilkår og vilkår for salg og levering.

